



**TIKKURILA**  
**TIKKURILA EURO MATT 3**  
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



<b>Тип</b>	Водоразбавляемая краска для стен и потолков.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.
<b>Объекты применения</b>	Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

# TIKKURILA EURO MATT 3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>База</b>	А, С
<b>Колеровка/цвет</b>	Колеруется по каталогам Tikkivala Interior paints («Интерьерные краски») и «Почувствуй цвет». Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты. База А может использоваться в готовом виде без колеровки, база С - только в колерованном виде! При окрашивании в цвета с низкой укрывистостью на базе С рекомендуется предварительно нанести слой базы А, заколерованной в похожий оттенок. Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Расход</b>	10–12 м <sup>2</sup> /л по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м <sup>2</sup> /л по неровной впитывающей поверхности.
<b>Фасовки</b>	0,9л, 2,7л, 9л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания</b>	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
<b>Плотность (кг/л)</b>	База А 1,55 - 1,59 кг/л База С 1,19 - 1,21 кг/л
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	Около 53% в зависимости от цвета.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

### Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	2 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.
<b>Стойкость к мытью</b>	Устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
<b>Предельная величина ЛОС</b>	Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/a) 30 г/л (2010). Euro Matt 3 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при температуре выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года. Продукт следует использовать в течение 1 месяца после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

# TIKKURILA EURO MATT 3

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.
- Предварительная подготовка поверхности** Неокрашенные поверхности:  
Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Использовать грунт Tikkurila Euro Primer необходимо в соответствии с его технической спецификацией.
- Ранее окрашенные поверхности:  
С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Tikkurila Euro Filler или Euro Filler Light. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, загрунтовать грунтовкой Tikkurila Euro Primer.
- Окраска** Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в два слоя.  
При нанесении безвоздушным распылением рекомендуемые параметры:  
- Тип форсунки: HEA  
- Сопло: 515.  
- Давление: 140 бар - база А / 80 бар - база С.  
- Разбавление: 5% - база А / не требуется - база С.  
Точные параметры определяют тестированием на объекте. В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении БВР дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования.
- Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой с мылом. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.
- Эксплуатация поверхности** Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой. По истечении

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

### Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

1 месяца, если требуется очистка, использовать сухую или слегка влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегать точечного интенсивного мытья. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.

### **Окружающая среда и безопасность**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

#### **Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)